Kaminglasplatte nach Maß

ESG nach Maß, unter oder vor dem Kaminofen

Produkt	Kaminglasplatte nach Maß, als Platte unter oder vor dem Kaminofen
Glas	ESG, Einscheibensicherheitsglas (vorgespannt). Bricht es, zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel.
Ausführungen und Stärken	Klar: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm Satiniert: 4, 6, 8, 10, 12 mm Getönt grau: 4, 5, 6, 8 mm Getönt braun: 4, 6 mm Getönt und satiniert: 4, 5, 6, 8, 10 mm Lackiert, alle RAL-Classic-Farben: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm Unten lackiert, oben satiniert: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm
Ofen steht auf der Platte	bis 100 kg mindestens 6 mm, bis 150 kg mindestens 8 mm (besser 10 mm), bis 300 kg mindestens 10 mm (besser 12 mm), über 300 kg auf Anfrage. Dicker geht immer.
Platte liegt vor dem Ofen	jede Stärke der Ausführung ab 4 mm
Formen	Rechteck, Kreisabschnitt, Tropfenform, Viertelkreis, Rundbogen, Segmentbogen, Halbkreis, Kreis, Fünfeck, Sechseck, Achteck, weitere im Konfigurator, eigene Form als Vorlage oder DXF-Datei
Kanten	gesäumt, poliert, matt geschliffen, Facette 10 bis 25 mm, Schrägschliff
Maße	nach Maß; welche Maße möglich sind, zeigt der Konfigurator je Glas und Stärke
Gewicht	2,49 kg je Quadratmeter und Millimeter Stärke, zum Beispiel 1,00 × 1,00 m in 8 mm: 19,92 kg
Temperaturwechsel	ESG verträgt Temperaturunterschiede von rund 200 Kelvin, normales Floatglas rund 40 Kelvin (Richtwerte)
Brandschutz	Muster-Feuerungsverordnung § 4 Absatz 8: Bei brennbarem Boden vor Öfen für feste Brennstoffe ein Belag aus nichtbrennbarem Material, mindestens 50 cm nach vorn und 30 cm zu jeder Seite über die Feuerungsöffnung hinaus. Unsere Empfehlung: 50 cm ab der Außenkante des Ofens nach vorn, rechts und links. Verbindlich sind die Verordnung deines Bundeslands und die Anleitung deines Ofens.
Pflege	Asche trocken abkehren, dann mit Glasreiniger und einem weichen Tuch nachwischen. Keine Scheuermittel und keine Klingen, ESG verkratzt wie normales Glas.
Lieferzeit	10 bis 20 Arbeitstage ab Zahlungseingang
Anbieter	Oberkersch GmbH, Zeißstraße 2, 37327 Leinefelde-Worbis, Telefon +49 3605 5474874, info@oberkersch.com